

# PASA® Sello

Sellador Asfáltico Modificado para aplicar en caliente

Recubrimientos y Selladores

## Descripción

Es un producto de un solo componente, compuesto de asfaltos previamente tratados y modificados con elastómeros, para sellar juntas horizontales.

## Ventajas

- Forma un sello elástico e impermeable en la junta tratada
- Excelente adherencia a las caras de la junta
- Larga vida y elasticidad permanente.
- 100% impermeable
- Resistente a la acción química de ácidos y álcalis de ligera concentración
- Permite el tránsito inmediato

## Usos Recomendados

Diseñado especialmente para tratamiento de juntas horizontales en pisos de concreto o asfalto. Ideal para utilizarse en carreteras, calles, patios de maniobras y estacionamientos, entre otros.

Útil también para sellado de juntas frías en estructuras o cimentaciones.

## Herramientas de aplicación

- Caldera para asfalto
- Cucharon con vertedero
- Balde con aza

## Preparación de la superficie

Limpie el fondo y paredes de la junta, eliminando polvo, grasa, aceites o partes flojas y mal adheridas. Enmascare las orillas de la junta con cinta de enmascarar.



## Imprimación

Aplique por medio de una brocha sin diluir **PASA Sello** sobre las paredes y fondo de la junta, y deje secar por 4 horas.

## Preparación del material

**PASA Sello** deberá calentarse en “Baño María” de aceite (del No. 30 ó No. 40): coloque la cubeta de **PASA Sello** dentro del recipiente que contenga el aceite.

Se recomienda colocar el sistema anterior sobre una placa de metal apoyada sobre soportes, para colocar el soplete por debajo de la placa metálica.

Inicie el calentamiento y revise la temperatura del **PASA Sello** con un termómetro de carátula. También puede utilizar la caldera para la aplicación de asfalto oxidado.

**Protecto PASA Sello** inicia a fundirse a los 100°C aproximadamente, por lo que necesita agitarlo para homogeneizar la temperatura. Cuando el material tenga una temperatura entre 120 y 130°C el material puede aplicarse.

Fecha de actualización: Septiembre 2021  
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.

# PASA® Sello

Sellador Asfáltico Modificado para aplicar en caliente

## Aplicación

**PASA Sello** listo, vacíelo sobre la junta usando un cucharón con vertedero o recipiente con asa. Se recomienda realizar un riego de arena cernida sobre la superficie del **PASA Sello** aún fresco para protegerlo de la intemperie y del desgaste por abrasión.

Retire la cinta de enmascarar.

## Presentación

- Cubeta de 19 L
- Cuñete de 30 kg

## Color

- Negro

## Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Concreto	1 L de <b>PASA Sello</b> rellena 9,5 m lineales de junta de 1 x 1 cm

El rendimiento puede variar dependiendo de la irregularidad de la junta.

## Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Apariencia a 25°C	Sólido	-----
Color	Negro	-----
Temperatura de ablandamiento	85 a 95°C	ASTM D-36
Penetración a 25°C	10 a 20 1/10 mm	ASTM D-5
Temperatura de aplicación	120 a 130°C	-----

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Septiembre 2021  
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cautitlán, Estado de México.

# PASA® Sello

Sellador Asfáltico Modificado para aplicar en caliente

Recubrimientos y Selladores

### LEED

1. Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes ya que cumple con un bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad del Ambiente Interior (IEQc4.2).

2. Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos (MRC5) por el costo, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo el impacto ambiental resultantes del transporte.



### Precauciones

- No aplique bajo amenaza de lluvia.
- No aplique sobre superficies húmedas, encharcadas o mojadas.
- No exceda 150°C de calentamiento.
- No exponga a derrames de solventes e hidrocarburos.

### Medidas de Seguridad

- En caso de contacto con piel, lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

### Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de carnaza
- Mandil de carnaza
- Mascarilla para vapores

### Embalaje

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	24 meses a partir de la fecha de fabricación
Estiba Máxima	Cubetas: 3 estibas Cuñete: 3 estibas

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA®. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: [www.pasaimper.com](http://www.pasaimper.com) o el área técnica de PASA®

Fecha de actualización: Septiembre 2021  
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.

[pasaimper.com](http://pasaimper.com)

Línea PASA®: 800 7272 444

[info@pasaimper.com](mailto:info@pasaimper.com)

