
Impermeabilizante acrílico base agua



Descripción

Impermeabilizante acrílico elastomérico formulado con resinas acrílicas, pigmentos inorgánicos y extendedores microceramicos listo para usarse que no necesita mano de obra especializada.

Por su alto índice de reflectancia solar (ISR) de 104 es un aislante térmico reflectante muy eficiente por lo que ayuda a reducir la temperatura en interiores.

Ventajas

- Es 100% impermeable, muy flexible y ecológico.
- Su capacidad termoreductora en color blanco, genera alta reflectividad por lo que permite reducir el consumo de energía eléctrica.
- Alta resistencias al intemperismo.
- Baja absorción de agua.
- · Alta elasticidad y baja absorción de agua.
- No forma barreras de vapor.
- Su composición no contiene asfaltos ni asbestos.
- Vida útil de 5 años.
- Fácil aplicación.
- Producto libre de plomo y solventes tóxicos.

Usos Recomendados

Como sistema impermeabilizante profesional para techos, azoteas de concreto con acabado de ladrillo, tabique, techumbres de asbesto cemento y lámina metálica.

Preparación de la superficie Limpieza de la superficie

Elimine polvo, grasa o partículas sueltas o mal adheridas, así como aristas y protuberancias puntiagudas.





Imprimación y calafateo

- Usar Aislaflex Cement para resanar grietas, fisuras y puntos críticos (bases de domos, chaflanes y bajadas)
- Colocar sobre estos tiras de PASA Protecto Flex Plus de 10 cm de ancho como mínimo a todo lo largo.
- Aplicar sin diluir, Aislaflex Sello en toda la superficie, a razón de 4 a 6 m² por litro.
- Dejar secar antes de aplicar la primera capa de Imper PASA 802.

Aplicación Primera Capa

- Aplicar sin diluir, Imper PASA 802, a razón de 0.5 a 0.75 L/m²
- Usar rodillo, cepillo, brocha o jalador siguiendo una sola dirección.
- Dejar secar de 12 a 24 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.

Colocación del refuerzo

 Aplique la primer capa impermeabilizante por la parte más baja de la superficie en un área que será cubierta con PASA Protecto Malla Plus, colocándolo sobre el Imper PASA 802 aún fresco, alineando la malla a uno de los vértices de la techumbre, evitando que queden arrugas o abultamientos.

Fecha de actualización: Marzo 2022 Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México.





Impermeabilizante acrílico base agua



Continuar aplicando perpendicularmente hacia arriba de la pendiente, de manera que los lienzos queden paralelos entre sí, traslapados 10 cm y a favor de la pendiente.

Segunda capa

- Aplicar una segunda capa siguiendo una dirección transversal, a razón de 0.5 a 0.75 L/m².
- Dejar secar por 24 horas aproximadamente.

Rendimiento

Superficie	Rendimiento	
Concreto	1 a 1.5 L/m ²	
Los datos incluidos dependen de la porosidad del material		

Presentación

- Tambor de 200 litros.
- Cubeta de 19 litros.
- Bote de 4 litros.

Colores

- Rojo
- Blanco

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Apariencia	Liquido cremoso	
Color	Blanco y Rojo	
Olor	Característico	
Densidad @ 25°C	1.27 a 1.33 g/mL	ASTM-D-1475
Viscosidad @ 25°C	29,000 - 33,000 cP	ASTM-D-2196
Solidos en peso	52 – 54 %	ASTM-D-1644
pH @ 25°C	8.0 a 9.0	ASTM-E-70
Adherencia en húmedo	357.16 g/cm lineal (2.0 libras por pulgada lineal)	
Permeabilidad	2.86 E ⁻⁶ g/Pa •s •m ² (50 perms)	NMX-C-450-ONNCCE
Absorción de agua	34 % máximo	
Elongación	100 % mínimo.	ASTM-D-2370
Tensión	1379 Mpa (200 lb/in²)	ASTM-D-2370

Fecha de actualización: Marzo 2022

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México.







Impermeabilizante acrílico base agua



Flexibilidad a baja temperatura	Sin quiebre	ASTM-C-711
Intemperismo acelerado lámpara UV-B 313 nm	1000 horas no debe presentar caleo, ampollamiento o agrietamiento	NMX-C-450-ONNCCE
Elongación después del intemperismo	100 % mínimo.	ASTM-D-2370
Tensión después del intemperismo	1379 Mpa (200 lb/in²)	ASTM-D-2370
Estabilidad de anaquel	Producto libre de natas, grumos y olor fétido, viscosidad 15000-60000 cP	NMX-C-450-ONNCCE
Reflectancia*	0.829	
Emitancia*	0.90	
Relación de contraste extendida*	0.992	NMX-U-125-SCFI-2016
Diferencia de índice de blancura*	16.4 %	
Índice de Reflectancia Solar (IRS) Clase L2*	104	
VOC g/L	50 g/L máximo	ASTM-D-3960
Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.		
*Estos valores aplican solamente para el producto Imper PASA 802 en color blanco.		

LEED

- 1. Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes ya que cumple con un bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad del Ambiente Interior (IEQc4.2).
- 2. Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos (MRC5) por el costo, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo el impacto ambiental resultantes del transporte.



Fecha de actualización: Marzo 2022 Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México-

Impermeabilizante acrílico base agua



Precauciones

- No diluir ya que el material pierde sus propiedades funcionales.
- No aplicar bajo amenaza de Iluvia ni sobre superficies húmedas o encharcadas.
- No aplicar durante un calor excesivo ni en superficies calientes arriba de 50°C porque causa serias imperfecciones (burbujas)
- No aplicar a temperaturas menores a los 5°C
- . Aplicar al rendimiento especificado
- En caso de ingestión consulte a su médico.
- En caso de contacto con ojos y piel lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

Equipo de protección

· Lentes de seguridad

Embalaje

Almacenaje	Bajo techo, en envase correctamente cerrado, en lugar fresco y seco.
Caducidad	A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses.
Estiba Máxima	Tambo: 3 tambos sobre tarima Cubeta: 3 cubetas superpuestas. Bote: 5 cajas superpuestas con 4 botes cada uno.





Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario de locide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.PASAimper.com o el área técnica de PASA

Fecha de actualización: Marzo 2022 Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México.

pasaimper.com

Línea PASA®: 800 7272 444